



BISEAL[®] AF

NEMRZNOUCÍ PŘÍSDA PRO BETONY A MALTY

POPIS: BISEAL AF je nemrznoucí přísada pro výrobu malt a betonů. Neobsahuje chloridy, ani fluoridy.

POUŽITÍ: Pro přípravu malt a betonů, které budou po dobu několika hodin po svém zpracování vystaveny nízkým teplotám až do -8°C .

VÝHODY:

- Umožňuje tuhnutí a tvrdnutí betonů a malt vystavených nízkým teplotám.
- Urychluje tuhnutí malt a betonů.

APLIKACE: **Použití výrobku:** BISEAL AF se přidává přímo do záměsové vody.

Dávkování a spotřeba: Dávkování se pohybuje v rozmezí 1% - 3% přípravku vzhledem k váze cementu. Doporučuje se provést předem zkoušku pro stanovení vhodného dávkování v daném rozmezí vzhledem k okolní teplotě při zpracování směsi a k požadované době tuhnutí.

UPOZORNĚNÍ:

- Minimální množství cementu v betonové směsi musí být 300 kg/m^3 .
- Cement, kamenivo a voda musí být chráněny před teplotami pod 0°C .
- Teplota namíchané betonové směsi musí být alespoň $+5^{\circ}\text{C}$ a teplota výztuže a bednění více než 0°C , bez přítomnosti ledu a sněhu.
- Směs je nutno připravit s minimálním, nezbytně nutným množstvím vody vzhledem k dávkování cementu.
- Čerstvý beton je nutno zakrýt pro zabránění ztráty tepla a vlhkosti.
- Doba pro odbednění prvku se zvýší o stejný počet dní, ve kterých byl prvek vystaven teplotám nižších než 0°C po svém zabetonování.

BALENÍ: Plastické nádoby o obsahu 20 litrů.

SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců v uzavřeném originálním balení, v suchých skladech a při teplotách vyšších než -5°C .

BEZPEČNOST PRÁCE: Zabránit kontaktu s pokožkou a očima.

Používat ochranné rukavice a brýle.

V případě zasažení pokožky umýt vlažnou vodou a mýdlem.

V případě zasažení očí vypláchnout vydatným množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc.

TECHNICKÁ DATA:

Barva	Transparentní
Vzhled	Kapalina
pH	13

ZÁRUKA: Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.