



BISEAL[®] MRL - F

ODBEDŇOVACÍ PŘÍPRAVEK NA BÁZI VODY PRO KOVOVÁ BEDŇENÍ

- POPIS:** BISEAL MRL – F je odbedňovací olej emulgovaný ve vodě určený pro kovová bednění při betonáži in situ.
- POUŽITÍ:** Pro odbedňování betonových prvků prováděných in situ s použitím jak kovových bednění, tak i různých tvarů forem, a pro dosažení dokonalého odbednění betonu.
- VÝHODY:**
- Snadné odbedňování betonových prvků.
 - Vysoká schopnost eliminovat přídržnost betonu k bednění.
 - Jeho vysoká schopnost udržovat vlhkost povrchu usnadňuje aplikaci a zabraňuje přilnavosti k betonu.
- APLIKACE:** **Příprava povrchu:** Kovový povrch musí být suchý a zbaven cementového prachu. Rovněž musí být odstraněny zbytky betonu po předchozím odbednění, mastnoty, oxidy a ostatní zbytky nečistot.
- Aplikace:** BISEAL MRL – F se dodává jako hotový výrobek pro okamžité použití. Aplikuje se pomocí štětce, válečku nebo stříkací pistolí opatřenou tryskou plošně rozptýlující paprsek, aby nedocházelo ke shlukům naneseného přípravku. Aplikace se provádí v jedné nebo dvou vrstvách, až do dosažení dostatečného pokrytí kovového povrchu. Následnou betonáž lze provádět po cca 15 – 30 minutách.
- UPOZORNĚNÍ:**
- Nadměrné dávkování přípravku může následně způsobovat skvrny nebo defekty na povrchu betonu.
 - Nutno dbát, aby aplikovaná vrstva přípravku byla stejnoměrná po celém povrchu bednění.
 - BISEAL MRL – F není toxický výrobek, ale při jeho aplikaci je nutno používat ochranné gumové rukavice a ochranné brýle. V případě zasažení očí je ihned vypláchněte vydatným množstvím čisté vody, bez protírání. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- BALENÍ:** 220 lt sudy, 20 lt nádoby.
- SKLADOVÁNÍ:** 12 měsíců v originálních uzavřených obalech. Skladovat v suchých a uzavřených prostorech, chráněných před mrazem.
- TECHNICKÁ DATA:**
- | | |
|------------------------------|----------|
| Hustota [kg/m ³] | 940 ± 10 |
| Barva | Mléčná |
- ZÁRUKA:** Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.