



BISEAL[®] RETARDER-SF

ZPOMALOVAČ POVRCHOVÉHO TUHNUTÍ PRO VÝROBU VYMÝVANÉHO BETONU

- POPIS:** Kapalina pro zpomalení tuhnutí betonu. Umožňuje provádění tzv. vymývaného betonu.
- POUŽITÍ:** Pro výrobu vymývaného betonu ve výrobnách nebo in situ.
- VÝHODY:**
- Aplikuje se v jedné vrstvě na vnitřní stranu bednění nebo formy, které mohou být jak dřevěné, tak i kovové.
 - Je nestékavý.
 - Není hořlavý.
 - Není žíravý.
 - Není toxický.
 - Umožňuje provádět vymývaný beton s viditelnými zrny jak ve výrobnách, tak na stavbě.
- POKYNY PRO APLIKACI:**
- Příprava povrchu:** Povrch bednění nebo formy musí být čistý a suchý, zbaven prachu, mastnot a jiných zbylých nečistot.
- Aplikace:** Před použitím je nutno přípravek ode dna zamíchat. Nanášení se provádí štětcem nebo válečkem na vnitřní stranu formy nebo bednění. Jakmile je povrch suchý, může se provádět betonáž.
- Beton se po zatvrdnutí odbední a povrch, který byl v kontaktu se zpomalovačem povrchového tuhnutí BISEAL RETARDER – SF, se omyje s použitím kartáče a vody, nebo lépe proudem tlakové vody.
- Použitá nářadí lze omýt vodou.
- SPOTŘEBA:** Přibližně 0,30 kg na 1 m² plochy nebo 0,23 lt/m².
- TECHNICKÁ DATA:**
- | | |
|---------------------------------------|------------|
| Vzhled | Kapalina |
| Barva | Krémová |
| Hustota při 20°C [kg/m ³] | 1 300 ± 50 |
- BALENÍ:** 25 kg nádoby.
- SKLADOVÁNÍ:** 12 měsíců v originálním neotevřeném balení. Skladovat v suchém prostoru při teplotě vyšší než +4°C.
- UPOZORNĚNÍ:** BISEAL RETARDER – SF není toxický výrobek, přesto je nutno během aplikace používat gumové rukavice a ochranné brýle. Pokud by došlo k zasažení očí, vypláchnout je dostatečným množstvím čisté vody bez protírání. Jestliže by podráždění přetrvávalo, vyhledat lékařskou pomoc.
- ZÁRUKA:** Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.