



# DRIZORO® 58

## VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN PRO ZESÍLENÍ NANÁŠENÝCH VRSTEV A NÁTĚRŮ

- POPIS:** DRIZORO 58 je výztužná mřížka ze skleněných vláken odolná vůči alkáliím, vhodná pro vyztužování a zesilování nanášených vrstev a nátěrů.
- POUŽITÍ:**
- Zesilování aplikací ze sortimentu DRIZORO na bázi cementu jako MAXSEAL FLEX, akrylátových pryskyřic jako MAXELASTIC a MAXSHEEN ELASTIC nebo polyuretanovým nátěrů jako MAXELASTIC PUR.
  - Vyztužení a přemostění trhlin, pracovních spár a spoje mezi různými druhy povrchů.
  - Zesílení aplikací vystavených povětrnostním vlivům a tepelným dilatacím vznikajících v důsledku klimatických cyklů.
- VÝHODY:**
- Poskytuje souvislé vyztužení, které rozkládá napětí a zabraňuje vzniku trhlin vlivem pohybů podkladu.
  - Výrazné zvýšení mechanických odolností vrstev v oblasti tahu a rázové houževnatosti.
  - Uspadňuje nanášení vrstev na hladké povrchy nebo povrchy s nízkou nasákavostí.
  - Dlouhá životnost a vysoká chemická stabilita proti alkáliím obsaženým v cementu a proti UV záření. Nedegraduje.
  - Je flexibilní, což umožňuje snadnou aplikaci, přizpůsobuje se nerovnostem podkladu.
  - Výrobek není dráždivý v kontaktu s pokožkou.
- APLIKACE:** Po provedení první vrstvy, v době kdy je nátěr ještě čerstvý se rozprostře výztužná mřížka ze skleněných vláken a vtlačí se do čerstvého nátěru pomocí hladítka, štětcem nebo válečkem tak, aby byla zcela vnořena do nátěru. Druhá vrstva nátěru se aplikuje po zaschnutí první vrstvy. Vždy je však nutno dodržovat instrukce obsažené v technickém listu příslušného výrobku. Přesahy v místech spojů musí mít šířku minimálně 10 cm.
- DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:**
- Nepokládat výztužnou mřížku přímo na podklad, aniž by byla provedena první vrstva nátěru.
  - Pro jakékoliv jiné použití nespecifikované v tomto technickém listu předem konzultovat s naším technickým oddělením.
- BALENÍ:** DRIZORO 58 se dodává v rolích o šířce 1 m a v délkách 50 m a 100 m.
- SKLADOVÁNÍ:** Neomezená doba skladování v originálních dobře uzavřených obalech, v suchých a větraných prostorách. Neskladovat v blízkosti zdrojů tepla. Skladovat ve svislé poloze.
- BEZPEČNOST A HYGIENA:** K dispozici jsou Bezpečnostní listy výrobku DRIZORO 58. Likvidaci výrobku a jeho obalu je nutno provádět v souladu s platnou legislativou, za kterou nese zodpovědnost konečný spotřebitel výrobku.

### TECHNICKÁ DATA:

Gramáž [g/m <sup>2</sup> ]	58
Tkanina	Hladká
Protážení do přetržení [%]	3,8
Textilie	
Osnova	34
Útek	68
Vlákno [vláken/cm]	
Vlákna osnova	7,8
Vlákna útek	3,9
Pevnost v tahu [N/50mm]	
Osnova	>650
Útek	>650

**ZÁRUKA:**

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na našich technických zkušenostech a znalostech, získanými laboratorními zkouškami a z literatury. DRIZORO, S.A. si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů bez předchozího upozornění. Nepřebíráme zodpovědnost za jakékoliv použití těchto informací přesahující uvedené specifikace, pokud takto nebylo schváleno písemnou formou naší společnosti. Údaje týkající se spotřeby, dávkování a vydatnosti se mohou lišit v závislosti na rozličných podmínkách staveb, proto je v plné zodpovědnosti zákazníka, aby si tyto hodnoty ověřil na konkrétní stavbě, kde budou výrobky použity. Nepřebíráme odpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry výrobku. V případě jakýchkoliv pochybností prosíme o předchozí konzultaci s naším technickým oddělením nebo přímo u prodejce. Tato verze technického listu nahrazuje předchozí vydání.