



# MAXFIX®

## LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH PRVKŮ NA STÁVAJÍCÍ OBKLADY A DLAŽBU

**POPIS:** MAXFIX je lepidlo ve formě pasty tvořené pryskyřičnou emulzí, speciálními přísadami a tříděnými plnivy. Je speciálně určeno pro lepení keramických prvků na rovné podklady.

**POUŽITÍ:**

- Lepení nových obkladů a dlažby na stávající keramický obklad při renovacích koupelen, kuchyní, nebo všeobecně v interiérech.
- Lepení obkladů a dlažeb, mramorových desek, mozaiky, přírodního kamene apod. na podklady ze sádry, omítky a betonu, na novostavbách i při renovacích.

**VÝHODY:**

- MAXFIX je dodáván k přímému použití, bez nutnosti přípravy směsi nebo přidávání dalších komponentů.
- Vysoké lepicí schopnosti k běžným podkladům používaných ve stavebnictví.
- Vhodný na poddajné podklady jako jsou dřevo, kartón, sádra apod.
- Zvláště vhodný pro aplikace, které vyžadují lepení v minimální tloušťce.
- Úspora nákladů na odstraňování stávajících obkladů, odvoz suti atd., vzhledem k možnosti lepení na stávající obklady a dlažbu.

**PODKLAD:** **Příprava podkladu:** Povrch musí být pevný, celistvý, suchý a zbavený prachu, nečistot apod. Odchytky od rovinnosti povrchu, měřeny 2 m latí, by neměly být větší než 5 mm.

**APLIKACE:** **Nanášení:** MAXFIX se dodává jako hotový výrobek připravený k okamžitému použití. Lepidlo se rozprostře na povrchu v tloušťce vrstvy 1 – 4 mm a přejde se zubovou stěrkou. Nedoporučuje se překračovat uvedenou tloušťku vrstvy.

**Lepení prvků:** Keramické prvky se osadí ještě v době, kdy je lepidlo čerstvé, s mírným přitlačením k podkladu. MAXFIX se může také použít pro bodové lepení – lepidlo se nanese v rozích a ve středu keramického prvku.

**Rektifikace prvků a spárování:** Osazenými prvky lze pohybovat a vyrovnávat je po dobu cca 30 minut od nanesení lepidla. Spárování lze provádět nejdříve po 48 hodinách.

**UPOZORNĚNÍ:**

- Neaplikovat při teplotách nižších než 5°C nebo vyšších než 35°C.
- Na nasákavých podkladech anebo při aplikaci za teplého a suchého počasí se doporučuje nanášet lepidlo v menších plochách, protože doba pro zpracování se zkracuje.
- Čištění náradí se provádí vodou ihned po aplikaci.
- Nepoužívat na vlhké podklady.
- Nepoužívat pro lepení v exteriéru.

**BALENÍ:** 5 kg a 25 kg plastické nádoby.

**SKLADOVÁNÍ:** 1 rok v originálních neotevřených obalech, chráněných před sluncem a mrazem.

### TECHNICKÁ DATA:

Barva	Krémová
Hustota [kg/m <sup>3</sup> ]	1700
Obsah pevných látek [%]	78
pH	8
Viskozita	2 000 – 3 000
Zpracovatelnost [min.]	30
Přidržitost k betonu [MPa]	1,9
Přibližná spotřeba (při bodovém lepení) [kg/m <sup>2</sup> ]	1,5
Přibližná spotřeba (při nanášení v souvislé vrstvě) [kg/m <sup>2</sup> ]	2,0
Toxicita	Žádná
Hořlavost	Nehořlavý
Posuv obkladačky [cm]	2

**ZÁRUKA:** Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.