



MAXFLEX® BT

SAMOLEPICÍ ASFALTOVÁ PÁSKA S HLINÍKOVOU FÓLIÍ PRO VODOTĚSNÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR

- POPIS:** MAXFLEX BT je hydroizolační flexibilní páska. Je samolepicí za studena, o tloušťce 1,5 mm. Pásku tvoří vrstva bitumenu modifikovaného elastomery typu SBS. Ze spodní strany je transparentní, separační a snadno odnímatelná fólie, vrchní strana je opatřena ochrannou fólií z lakovaného hliníku.
- POUŽITÍ:**
- Vodonepropustné utěsnění, zachovává mobilitu ošetřovaných prvků spáry. Použití jak v interiérech, tak i exteriérech: olemování střešních okolo komínů, bleskosvodů, světlíků, střešních oken, okapních žlabů a potrubí a jiných instalací, prostupů potrubí apod.
 - Opravy, utěsnění a hydroizolace spojů a styků mezi vodorovnou a svislou konstrukcí.
 - Opravy a zesílení bitumenových nebo jiných střešních systémů.
 - Hydroizolace spár stěn, prefabrikovaným prvků, zastřešení, teras a základů.
 - Utěsnění a opravy nepravidelných spár a trhlin velkého rozpětí.
- VÝHODY:**
- Vysoká flexibilita a přizpůsobivost k podkladu.
 - Systém zcela nepropustný vůči vodě a vodním parám.
 - Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, nízkým i vysokým teplotám a proti působení UV záření.
 - Dobrá přídržnost k nejběžnějším povrchům jako beton, vláknocement, kov, střešní tašky, asfaltové pásy apod. Dobrá výkonnost za nízkých i vysokých teplot.
 - Vysoká elasticita i během stárnutí.
 - K dispozici v různých odstínech.
 - Snadná rychlá instalace za běžných teplot, nevyžaduje aplikaci s použitím plamene nebo horkého vzduchu.
- APLIKACE:**
- Příprava podkladu:** Povrch musí být čistý a pevný, zbaven prachu, oxidů, mastnot a jiných materiálů, které by mohly mít negativní vliv na přídržnost pružného systému. Odstranit odbedňovací přípravky, uvolněné a vydrolené částice pomocí kartáče, brusky nebo proudem písku. Před aplikací systému MAXFLEX BT je nutno opravit poškozená místa a povrchové defekty jako jsou kaverny apod. pomocí malty MAXREST (technický list č. 2). Stejně tak je nutno opravit profil spáry, pokud vykazuje defekty.
- Příprava pásky:** Pomocí nůžek ustříhnout kusy v požadované délce a tvaru: rohy, kouty, přesahy, křížení, zkosení apod. a před jejich přilepením se ověří na místě samém jejich správný rozměr a tvar.
- Aplikace:** MAXFLEX BT vyžaduje podklad naprosto suchý pro zajištění dokonalé přídržnosti elastického systému. Bezprostředně po odstranění ochranného filmu se přiloží předem připravený díl na požadované místo lepicí vrstvou směrem dolů a přitlačí se k podkladu pomocí tvrdého válečku bez poškození hliníkové fólie tak, aby došlo k saturaci podkladu bitumenem a k vypuzení vzduchových bublin. Spoje mezi dvěma pásy se provádí s přesahem minimálně 5 cm. Povrch určený k lepení musí zůstat čistý suchý a bez prachu a mastnot. Pokud byly použity čisticí prostředky, nechá se povrch schnout alespoň 30 minut před pokládáním pásů.
- Aplikační podmínky:** Optimální teplota pro aplikaci je mezi 5°C a 25°C. Neaplikovat při teplotách pod 5°C nebo poklesne-li teplota pod tuto hranici v následujících 24 hodinách. Neaplikovat rovněž očekává-li se v příštích 24 hodinách po aplikaci déšť.
- Čištění nářadí:** Veškeré použité nářadí a pracovní pomůcky lze očistit přípravkem MAXSOLVENT bezprostředně po jejich použití. Po vytvrzení mohou být zbytky výrobku odstraněny pouze mechanicky.
- BALENÍ:** MAXFLEX BT se dodává v rolích o délce pásu 10 m, tloušťky 1,5 mm a 15 cm šířky. Jsou k dispozici s povrchovou úpravou v barvě hliníku. Ostatní šířky a odstíny předem konzultovat.

SKLADOVÁNÍ: 9 měsíců v originálním uzavřeném obale. Skladovat v suchých, větraných a uzavřených prostorách a ve vertikální poloze. Nepokládat palety jednu na druhou. Chránit před vlhkem a extrémními teplotami. Skladovat při teplotách v rozmezí 5°C až 40°C. Zabránit přímému působení světla a zdrojům tepla.

BEZPEČNOST A HYGIENA: MAXFLEX BT není toxický ani hořlavý, nicméně je nutno dodržovat platné předpisy a nařízení pro tento druh chemického výrobku při manipulaci, přepravě, skladování i aplikaci. Nutno zabránit kontaktu s kůží a očima. Během manipulace a aplikace používat gumové rukavice a ochranné brýle. V případě zasažení kůže umýt zasažené místo mýdlem a vodou. V případě zasažení očí vypláchnout je vydatným množstvím vody bez protírání. Pokud podráždění přetrvává, vyhledat lékařskou pomoc. K dispozici jsou Bezpečnostní listy výrobku MAXFLEX BT. Likvidaci výrobku a jeho obalu je nutno provádět v souladu s platnou legislativou, za kterou nese zodpovědnost konečný spotřebitel výrobku.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Povrchová vlhkost podkladu pro aplikaci musí být nižší než 8%. Umožnit povrchu vyschnout po dešti, rose, kondenzaci a jiným nepříznivým účinkům počasí, stejně tak po čištění povrchu.
- Na kovovém povrchu provést předem v celé lepené ploše bitumenový primární nátěr.
- Ověřit si možnou chemickou nekompatibilitu pásu MAXFLEX BT s jinými prvky a případně je odstranit, nebo použít vhodné separační vrstvy: tepelné izolace, asfaltové pásy modifikované elastomery APP, pružné fólie PVC, pečetidla na dehtové bázi apod.
- Zabránit přímé aplikaci polyuretanové pěny přímo na MAXFLEX BT. Použít vhodnou separační vrstvu: geotextil, cementová malta, polyetylenový film apod.
- Pro jakékoliv vysvětlivky nebo další informace konzultovat s našim technickým oddělením.

TECHNICKÁ DATA:

Charakteristika výrobku	
Vzhled	Samolepicí pás z asfaltu modifikovaného elastomery SBS opatřená ochrannou hliníkovou fólií
Délka / šířka [m]	10 / 0,15
Průměrná tloušťka pásu [cm]	0,15
Množství hmoty ve vrstvě nominální/minimální [kg/m ²]	1,5 / 1,4
Podmínky aplikace a uvedení do provozu	
Okolní podmínky aplikace, T [°C] / R.V. [%]	> 5 / < 90
Charakteristika vytvrzeného výrobku	
Odolnost proti UV záření	Dobrá

ZÁRUKA: Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na našich technických zkušenostech a znalostech, získanými laboratorními zkouškami a z literatury. DRIZORO, S.A. si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů bez předchozího upozornění. Nepřebíráme zodpovědnost za jakékoliv použití těchto informací přesahující uvedené specifikace, pokud takto nebylo schváleno písemnou formou naší společnosti. Údaje týkající se spotřeby, dávkování a vydatnosti se mohou lišit v závislosti na rozličných podmínkách staveb, proto je v plné zodpovědnosti zákazníka, aby si tyto hodnoty ověřil na konkrétní stavbě, kde budou výrobky použity. Nepřebíráme odpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry výrobku. V případě jakýchkoliv pochybností prosíme o předchozí konzultaci s našim technickým oddělením nebo přímo u prodejce. Tato verze technického listu nahrazuje předchozí vydání.