



PRIMER 900

PRIMÁRNÍ NÁTĚR SYSTÉMU MAXFLEX 900 PRO PÓROVITÉ POVRCHY

POPIS: Jednosložkový primární nátěr na bázi syntetických pryskyřic, určený pro pórovité materiály. PRIMER 900 se používá v kombinaci s polysulfátovým dvousložkovým tmelem MAXFLEX 900 jako spojovací můstek mezi tmelem a stěnami spáry.

POUŽITÍ:

- Úprava pórovitých materiálů jako jsou beton cihly apod. před aplikací MAXFLEX 900 pro zvýšení jeho přidržitosti.

VÝHODY:

- Vynikající výsledky na pórovitých materiálech.
- Velmi snadná aplikace.

APLIKACE: Vnitřek spáry, která se bude vyplňovat, musí být čistý a suchý, betonový nebo zděný podklad musí být pevný. Pokud je potřeba, doporučuje se spáru vyčistit. Kromě běžných mechanických metod lze pro čištění použít nemastná rozpouštědla. Aplikace primárního nátěru PRIMER 900 se provádí štětcem v 1 – 2 vrstvách na vnitřní povrch spáry. Každá vrstva se nechá před další aplikací zaschnout.

Průměrná spotřeba je závislá na pórovitosti materiálu. Lze uvažovat se spotřebou okolo 10 gramů na 1 běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm. Nutno zabránit skvrnám na okolním betonu nebo zdivu způsobených tímto výrobkem nebo při následném vyplňování spáry tmelem. Je proto vhodné předem chránit okraje spár maskovací páskou.

Pracovní nástroje lze očistit rozpouštědlem bezprostředně po jejich použití.

BALENÍ: 1 lt nádoby.

SKLADOVÁNÍ: 6 měsíců v originálním uzavřeném balení, v suchých a chladných prostorách.

UPOZORNĚNÍ: PRIMER 900 je hořlavý výrobek. Během jeho aplikace je zakázáno kouřit nebo pracovat s otevřeným ohněm.

Pracovní prostor je nutno dostatečně větrat. Zabránit vdechování par a kontaktu s pokožkou a očima. Důkladně umýt ruce po jeho aplikaci nebo po manipulaci s výrobkem. Při práci je nutno používat vhodné ochranné rukavice a brýle. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Potřísněný oděv okamžitě svléknout.

TECHNICKÁ DATA:

Barva	Nažloutlá
Viskozita Brookfield 1-20 23°C [mPa.s]	90 – 100
Bod vznícení (PERKINS MARTENS) [°C]	25

ZÁRUKA: Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.